

BOLETIM TÉCNICO**PRODUTO: BATIDA DE PEDRA PRETA**

Embalagens: 900 ml e 3,6 l.

Especificações a 25°C

Viscosidade	Densidade	SECAGEM TOTAL	Estufa (60 °C)
12.000 – 15.000 cps	1,30 – 1,36 g/cm ³	12 HORAS	40 – 50 minutos

Composição Química

- Resina acrílica, espessante, cargas minerais, pigmentos, solventes, água comum e aditivos.

Principais Aplicações

- Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos.
- Protege contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra.
- Este produto minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, capô, porta malas e assoalho.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **BATIDA DE PEDRA PRETA MEKOL** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, poeira, etc.).
- Para maior aderência lixar o local.

Aplicação

- Homogeneizar a **BATIDA DE PEDRA PRETA MEKOL**.
- Produto pronto para o uso.
- Se necessário diluição, adicionar no máximo 10% de água comum.
- Pode ser aplicado com uma pistola para emborrachamento automotivo ou pincel.
- Aplicar de 2 a 3 camadas cruzadas com intervalos de 10 a 15 minutos.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.