

MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385

Jardim Alvorada - Jandira

CEP 06616-130

telefone fixo: 4789-3566

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA CALCITICA - 02 (PREMIUM)

Cores: Branco

Embalagens: Balde com 25 kg

Especificações a 25°C

Alastramento	Densidade	Sólidos	Gel Time	Lixamento	Aderência
36– 39 mm	1,3 a 1,5 g/cm ³	80 a 86 %	7 a 11 minutos	60 a 90 Minutos	OK

- Catalise com 1,5% de peróxido de Mek (Butanox m-50).

Composição Química

- Poliéster insaturado, aditivos, cargas minerais e pigmentos.

Principais Aplicações

- A **MASSA CALCITICA - 02 (PREMIUM)** é um produto pastoso que quando catalisado permite lixamento e acabamento. Recomendado para corrigir imperfeições em chapas frias, peças metálicas em fibra de vidro e madeira, etc.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **MASSA CALCITICA - 02 (PREMIUM)** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.) Para maior aderência lixar o local.

Aplicação

- Homogenizar a **MASSA CALCITICA - 02 (PREMIUM)**.
- Retirar somente a quantidade a ser utilizada, colocando-a sobre uma superfície lisa e sem impurezas.
- Adicione 1,5% do catalisador MEK para cada 100g de cola, misture até uma perfeita homogeneização.
- Aplicar a cola em camadas finas com o auxílio do **APLICADOR MEKOL** até que o defeito seja corrigido. Se necessário repetir o processo.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.