

# MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385  
Jardim Alvorada - Jandira  
CEP 06616-130  
telefone fixo: 4789-3566

## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA ANTI - RUIDO

Embalagens: 900 ml e 3,6 l.

### Especificações a 25°C

Viscosidade	Densidade	SECAGEM TOTAL	Estufa (60 °C)
12.000 – 15.000 cps	1,30 – 1,36 g/cm <sup>3</sup>	12 HORAS	40 – 50 minutos

### Composição Química

- Solução asfáltica, cargas minerais, aditivos e solventes.

### Principais Aplicações

- Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos.  
- Protege contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra.  
- Este produto minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, capô, porta malas e assoalho.

### Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a MASSA ANTI - RUIDO (eliminar impurezas como: óleo, graxa, poeira, etc.).  
- Parâmetro de referência: limpar o local.

### Aplicação

- Homogeneizar MASSA ANTI - RUIDO.  
- Produto pronto para o uso.  
- Se necessário utilizar de 10% a 15 % de solvente (água ou thinner de limpeza) para diluir o produto.  
- Pode ser aplicado com uma pistola para emborrachamento automotivo ou pincel.  
- Aplicar de 2 a 3 camadas cruzadas com intervalos de 10 a 15 minutos.  
- Tempo de secagem ao ar a 25°C, toque: 1 h Total: 72h

### Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.  
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos.  
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.  
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.  
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).  
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

### Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX ) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.